

YTONG

GLET

YTONG glet

YTONG GLET je masa namenjena za finu obradu omalterisanih zidnih i plafonskih površina.

SASTAV:

Kreč, kalcijum karbonatni filer, dodaci za poboljšanje obradivosti, bez organskih delova.



Tehničke karakteristike - YTONG glet

Klasifikacija	CS I	SRPS EN 998-1
Otpornost na požar	Razred A1	SRPS EN 13501-1
Čvrstoća prionjivosti	>0,2 N/mm ² - slika loma B	SRPS EN 1015-12
Vodoupojnost	W0	SRPS EN 1015-18
Paropropusnost	<15	SRPS EN 1015-19
Koeficijent toplotne provodljivosti	0,47 W/mK	SRPS EN 1745
Trajnost (otpornost na smrzavanje)	NPD	SRPS EN 998-1

VRSTA PODLOGE:

Masa je namenjena za finu obradu omalterisanih zidnih i plafonskih površina

PRIPREMA PODLOGE:

Podloga na koju se nanosi Ytong GLET masa mora biti omalterisana, čista i suva.

NAČIN PRIPREME:

Suvom praškastom sadržaju Ytong GLET mase iz vreće, u za to predviđenoj posudi, dodaje se voda 10 l na 20 kg. Smesa se meša električnom mešalicom do potpune homogenizacije i odgovarajuće gustoće bez grudvica. Masu ostaviti da odstoji cca 15 min., a zatim pre ugradnje još jednom ponoviti mešanje.

POSTUPAK UGRADNJE:

Pripremljenu Ytong GLET masu ručno, gletericom nanesite na suhu i čistu podlogu omalterisanog zida ili plafona u dva sloja. Debljina svakog sloja iznosi cca 1-2 mm. Za sušenje osigurati potrebno strujanje vazduha. Osušenu površinu prvog sloja izšmirglajte i otprašite. Na tako pripremljenu površinu nanesite drugi sloj u debljini 1-2 mm. Nakon sušenja površinu izšmirglajte finim brusnim papirom. Nakon otprašivanja površina je spremna za bojenje.

POTROŠNJA:

Prosečna potrošnja materijala za dva sloja 2 gleta je 1-1,5 kg/m² površine predviđene za gletovanje.

Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju. Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima

Xella Srbija d.o.o.

Diše Đurđevića bb
11560 Vreoci - Beograd
Srbija

Tel/Fax: 011 4427 400
011 4427 400

ytong-serbia@xella.com
www.ytong.rs
www.lakodokuce.rs

Info linija: 011 4427 405

April 2019.

YTONG je registrovana robna marka Xella grupe

xella