

MULTIPOR TERMOIZOLACIONA PLOČA

TEHNIČKO UPUTSTVO MULTIPOR



- izolacija plafona: u podzemnim garažama i podrumima
- unutrašnja i spoljna termoizolacija spoljnih zidova
- rešavanje termomostova
- termoizolacioni sistem kontaktnih fasada (ETICS)

MULTIPOR TERMOIZOLACIONE PLOČE

Oznaka proizvoda	Dimenzije			Koeficijent toplotne provodljivosti	Klasa negorivosti	Zapreminska masa (u suvom stanju)	Paropropusnost
	l	d	h				
	mm	mm	mm	W/mK		kg/m ³	μ
YMTP 5	600	50	500	0,045	A1	≈115	3
YMTP 7,5	600	75	500	0,045	A1	≈115	3
YMTP 10	600	100	500	0,043	A1	≈115	3
YMTP 12,5	600	125	500	0,043	A1	≈115	3
YMTP 15	600	150	500	0,043	A1	≈115	3
YMTP 20	600	200	500	0,043	A1	≈115	3

MULTIPOR je mineralni termoizolacioni materijal sa velikim prednostima u odnosu na do sada korišćene materijale slične namene.

U slučaju kombinacije sa Ytong zidom, prednost je u istoj strukturi izolacionog materijala i nosivog zida.

MULTIPOR je negoriv (klasa otpornosti prema požaru A1) i izuzetno je paropropustan. Prilikom lepljenja i armiranja mrežice koristi se isključivo lepak za lepljenje **MULTIPOR** termoizolacionih ploča - **Multipor Light Mortar** (Multipor laki malter).

Sve ostale podatke pogledajte u YTONG katalogu proizvoda s tehničkim podacima i YTONG uputstvu za pravilnu gradnju.

Paletu s proizvodom u transportu potrebno je osigurati od pomicanja i prevrtanja, a proizvod skladištiti zapakovan u foliju. Rok upotrebe proizvoda nije ograničen.

*tehničko uputstvo izrađeno u skladu sa zakonom o građevinskim proizvodima